

SCHEDE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLO

ME0025/70

Vulcanizzazione provette			Postvulcanizzazione			
	Tempo minuti ' "	Temper. °C	Tempo ore		Temper. °C	
Placche Spess. mm 2	20	160				
Placche Spess. mm 6	40	160				
Tomboli Spess. mm 12,5	50	160				
Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura	Valori Ricontrati		Metodo di Prova	
		Unit	Tested Values		Test Method	
Durezza	Hardness	SHORE A	69		ASTM D 2240 3s	
Densita'	Specific Gravity	g/cm3	1,18		ASTM D 1817	
Carico di Rottura	Tensile Strenght	N/mm2	24		ASTM D 412 C	
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%	400		ASTM D 412 C	
Lacerazione	Tear Resistance	N/mm	45		ASTM D 624/B	
Lacerazione	Tear Resistance					
Ceneri	Ashes					
Abrasione	Abrasion Resistance					
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %					
Resistenza al Freddo	Brittleness Point	°C	-25		ASTM D 2137/A	
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %	°C	-22		ASTM D 1329	
Prova al Freddo TR50	TR-Test 50 %	°C	-22		ASTM D 1329	
Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %					Metodo di Prova	
Dopo Ore - After Hours	72	a °C - at °C	100	%	9	ASTM D 395 B
Dopo-After		a °C - at °C		%		
Dopo-After		a °C - at °C		%		

Variazione delle caratteristiche

[illegible]

Note: NBR Elastica

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni.