

SCHEDA CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLO

ME0072/60B

Vulcanizzazione provette				Postvulcanizzazione		
	Tempo minuti '	Temper. °C		Tempo ore		Temper. °C
Placche Spess. mm 2	20	160				
Placche Spess. mm 6	20	160				
Tomboli Spess. mm 12,5	20	160				
Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura		Valori Ricontrati		Metodo di Prova
		Unit		Tested Values		Test Method
Durezza	Hardness	SHORE A		61		ASTM D 2240 3s
Densita'	Specific Gravity	g/cm3		1,31		ASTM D 297
Carico di Rottura	Tensile Strenght	Mpa		8		ASTM D 412 C
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%		666		ASTM D 412 C
Lacerazione	Tear Resistance					
Lacerazione	Tear Resistance					
Ceneri	Ashes					
Abrasione	Abrasion Resistance					
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %	Mpa		3,5		ASTM D 412 C
Modulo al 200 %	Modulus at 200 %	Mpa		7		ASTM D 412 C
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %					
Resa Elastica	Rebound					
Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %						Metodo di Prova
Dopo Ore - After Hours	72	a °C - at °C	100	%	24	ASTM D 395 B
Dopo-After		a °C - at °C		%		
Dopo-After		a °C - at °C		%		

Variazione delle caratteristiche

[illegible]

Note:	Bianco - White
-------	----------------

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni.