

SCHEDA CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLO

ME0175/70B

Vulcanizzazione provette			Postvulcanizzazione			
	Tempo minuti ' "	Temper. °C	Tempo ore		Temper. °C	
Placche Spess. mm 2	20	160				
Placche Spess. mm 6	20	160				
Tomboli Spess. mm 12,5	20	160				
Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura	Valori Ricontrati		Metodo di Prova	
		Unit	Tested Values		Test Method	
Durezza	Hardness	SHORE A	69		ASTM D 2240 3s	
Densita'	Specific Gravity	g/cm3	1,395		ASTM D 297	
Carico di Rottura	Tensile Strenght	Mpa	8		ASTM D 412 C	
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%	605		ASTM D 412 C	
Lacerazione	Tear Resistance	N/mm2	31		ASTM D 624 B	
Lacerazione	Tear Resistance					
Ceneri	Ashes					
Abrasione	Abrasion Resistance					
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %					
Resistenza al Freddo	Brittleness Point					
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %					
Resa Elastica	Rebound	%	50		ISO 4662	
Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %					Metodo di Prova	
Dopo Ore - After Hours	72	a °C - at °C	125	%	58	ASTM D 395 B
Dopo-After		a °C - at °C		%		
Dopo-After		a °C - at °C		%		

Variazione delle caratteristiche

[illegible]

Note: EPDM 70 Bianco - White - Blanc - Weiss

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni.