

SCHEDA CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLA

ME0201/80

Vulcanizzazione provette			Postvulcanizzazione	
	Tempo minuti '	Temper.'C	Tempo ore	Temper.'C
Placche Spess. mm 2	10	180	24	220
Placche Spess. mm 6	40	165	24	220
Tomboli Spess. mm 12,5	40	165	24	220

Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura	Valori Riscontrati	Metodo di Prova
		Unit	Tested Values	Test Method
Durezza	Hardness	SHORE A	83	ASTM D 2240 3s
Densita'	Specific Gravity	g/cm3	2,12	ASTM D 297
Carico di Rottura	Tensile Strenght	Mpa	14,5	ASTM D 412 C
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%	155	ASTM D 412 C
Lacerazione	Tear Resistance			
Lacerazione	Tear Resistance			
Ceneri	Ashes			
Abrasion	Abrasion Resistance			
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %			
Resistenza al Freddo	Brittleness Point			
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %			
Prova al Freddo TR50	TR-Test 50 %			

Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %					Metodo di Prova	
Dopo Ore - After Hours	24	a 'C - at 'C	200	%	13,5	ASTM D 395 B
Dopo-After	70	a 'C - at 'C	200	%	24	ASTM D 395 B
Dopo-After		a 'C - at 'C		%		

Prova Ozono - Ozone Test

Dopo-After		Ore a 'C-Hours at 'C		Alla concentr. di		pphm
Allung% - Elongation %		Il provino analizzato sotto la lente di Ingrandimenti:				
<input type="checkbox"/> Presenta Screpolature. Risultato del test: NEGATIVO <input type="checkbox"/> Non Presenta Screpolature. Risultato del test: POSITIVO						

Variazione delle caratteristiche

Ambiente	Metodo Prova	Tempo	Temperatura	Durezza	Carico Rott	Allungam	Volume	Peso
	test method	after hours	temperature	hardness	tensile	elongation	volume	weight
		ore	Shore	%	%	%	%	%
Aria - Air	ASTMD573	70	250	+1	+3	-11		
Olio ASTM 3	ASTMD471	70	150	-1	-12	+11	+3	
FUEL C	ASTMD471	70	23	-3	-14	-14	+3,5	

Note: FLUOROELASTOMERO FKM COLORE NERO
FKM ELASTOMER BLACK COLOUR

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni