

SCHEDA CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLA

ME0201/80V

Vulcanizzazione provette			Postvulcanizzazione	
	Tempo minuti '	Temper.'C	Tempo ore	Temper.'C
Placche Spess. mm 2	10	180	24	220
Placche Spess. mm 6	40	165	24	220
Tomboli Spess. mm 12,5	40	165	24	220

Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura	Valori Ricontrati	Metodo di Prova
		Unit	Tested Values	Test Method
Durezza	Hardness	SHORE A	83	ASTM D 2240 3s
Densita'	Specific Gravity	g/cm3	2,15	ASTM D 297
Carico di Rottura	Tensile Strenght	Mpa	14	ASTM D 412 C
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%	140	ASTM D 412 C
Lacerazione	Tear Resistance			
Lacerazione	Tear Resistance			
Ceneri	Ashes			
Abrasione	Abrasion Resistance			
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %			
Resistenza al Freddo	Brittleness Point			
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %			
Prova al Freddo TR50	TR-Test 50 %			

Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %					Metodo di Prova	
Dopo Ore - After Hours	24	a 'C - at 'C	200	%	14	ASTM D 395 B
Dopo-After	70	a 'C - at 'C	200	%	22	ASTM D 395 B
Dopo-After		a 'C - at 'C		%		

Prova Ozono - Ozone Test

Dopo-After	Ore a 'C-Hours at 'C	Alla concentr. di	pphm
Allung% - Elongation %	Il provino analizzato sotto la lente di Ingrandimenti:		
<input type="checkbox"/> Presenta Screpolature. Risultato del test: NEGATIVO <input type="checkbox"/> Non Presenta Screpolature. Risultato del test: POSITIVO			

Variazione delle caratteristiche

Ambiente	Metodo Prova	Tempo	Temperatura	Durezza	Carico Rott	Allungam	Volume	Peso
	test method	after hours	temperature	hardness	tensile	elongation	volume	weight
		ore	Shore	%	%	%	%	%
Aria - Air	ASTMD573	70	250	+2,5	+2	-15		
Olio ASTM 3	ASTMD471	70	150	-2,5	-16	+15	+3,5	
FUEL C	ASTMD471	70	23	-4	-15	-15	+4	

Note: FLUOROELASTOMERO FKM COLORE VERDE
FKM GREEN

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni