

SCHEDE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLO

ME0270/75

Vulcanizzazione provette			Postvulcanizzazione			
	Tempo minuti '	Temper.'C	Tempo ore		Temper.'C	
Placche Spess. mm 2	10	180	24		220	
Placche Spess. mm 6	40	165	24		220	
Tomboli Spess. mm 12,5	40	165	24		220	
Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura	Valori Ricontrati		Metodo di Prova	
		Unit	Tested Values		Test Method	
Durezza	Hardness	SHORE A	76		ASTM D 2240 3s	
Densita'	Specific Gravity	g/cm3	1,96		ASTM D 297	
Carico di Rottura	Tensile Strenght	Mpa	14,8		ASTM D 412 C	
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%	172		ASTM D 412 C	
Lacerazione	Tear Resistance					
Lacerazione	Tear Resistance					
Ceneri	Ashes					
Abrasione	Abrasion Resistence					
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %					
Resistenza al Freddo	Brittleness Point					
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %					
Prova al Freddo TR50	TR-Test 50 %					
Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %					Metodo di Prova	
Dopo Ore - After Hours	70	a 'C - at 'C	200	%	23	ASTM D 395 B
Dopo-After		a 'C - at 'C		%		ASTM D 395 B
Dopo-After		a 'C - at 'C		%		DIN 53517/A

Variazione delle caratteristiche

[illegible]

Note:

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni.