

SCHEDA CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE MESCOLO

ME0870/70V

Vulcanizzazione provette			Postvulcanizzazione			
	Tempo minuti ' "	Temper. °C	Tempo ore	Temper. °C		
Placche Spess. mm 2	10	180	3	160		
Placche Spess. mm 6						
Tomboli Spess. mm 12,5	40	165	3	160		
Parametri Originali	Original Parameters	Unita' Misura	Valori Ricontrati	Metodo di Prova		
		Unit	Tested Values	Test Method		
Durezza	Hardness	SHORE A	73	ASTM D 2240 3s		
Densita'	Specific Gravity	g/cm3	1,28	ASTM D 1817		
Carico di Rottura	Tensile Strenght	N/mm2	17,7	ASTM D 412 C		
Allungamento a Rott.	Elongation at Break	%	235	ASTM D 412 C		
Lacerazione	Tear Resistance					
Resa Elastica	Rebound					
Ceneri	Ashes					
Abrasione	Abrasion Resistance					
Modulo al 100 %	Modulus at 100 %					
Resistenza al Freddo	Brittleness Point	°C	-40	ASTM D 2137		
Prova al Freddo TR10	TR-Test 10 %	°C	-22	ASTM D 1329		
Prova al Freddo TR50	TR-Test 50 %					
Compression Set. Deformazione Iniziale del 25 % - Compression Set. Deformation of 25 %				Metodo di Prova		
Dopo Ore - After Hours	24	a °C - at °C	150	%	15	ASTM D 395 B
Dopo-After	70	a °C - at °C	150	%	24	ASTM D 395 B
Dopo-After		a °C - at °C		%		

Variazione delle caratteristiche

[illegible]

Note: HNBR 70 Verde

I dati presentati sono ottenuti con prove da noi ritenute attendibili. Non garantiamo che gli stessi risultati vengano riprodotti in altri laboratori, usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni.