

Elastomero base	Denominazione DIN/ISO	Mescola Elastotech	Durezza (°shore)	Colore Rainbow standard
Nitrile butadiene	NBR	ME0072/YY	Da 50 a 80	Bianco
Etilene-propilene diene	EPDM	ME0175/YY	Da 40 a 80	Lilla
Fluorocarbonio	FPM	ME0270/YY	Da 50 a 90	Verde militare
Silicone	MVQ	ME0370/YY	Da 30 a 85	Rosso vivo
Silicone liquido (LSR)	MVQ	ME2020/YY	Da 10 a 80	Blu
Nitrile idrogenato	HNBR	ME0870/YY	Da 60 a 90	Giallo